

Акционерное общество
«Завод керамических изделий»

ОКП 23.31.10

Группа Ж 16

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ЗКИ»
А.А. Лукьянченко
«24» мая 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
об изменении ТУ 23.31.10-035-00288030-2023
Плитки керамические глазурованные
для внутренней облицовки стен
Технические условия

Срок введения с «03» июня 2024 г.

Срок действия не ограничен

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора АО «ЗКИ»
А.В. Удовенко
«23» мая 2024 г.

РАЗРАБОТАНО

Руководитель службы
качества и развития
П.М. Пятков
«20» мая 2024 г.

Директор по маркетингу и продажам
К.В. Ярешко
«22» мая 2024 г.

Директор по производству
И.Н. Ветошкин
«21» мая 2024 г.

Заместитель генерального директора
по технологии
Е.В. Дьякова
«20» мая 2024 г.

2024 г.

| | |
|----------------------------|--|
| Подп. и дата | |
| В зам. Инв. № Инв. № дубл. | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

1 Внести следующие изменения:

1.1 Пункт 2.3.2 заменить и изложить в редакции:

«2.3.2 Тип, форма, размеры и порядок формирования артикула плиток декоративных изделий установлены в Положении «О порядке обозначения готовой продукции и плиточного сырьевого полуфабриката собственной торговой марки АО «ЗКИ».»

1.2 Пункт 2.3.3 заменить и изложить в редакции:

«2.3.3 Номинальные размеры плиток приведены в Таблице 1:

Таблица 1 (в миллиметрах)

| Тип | Длина и ширина | Толщина |
|---|----------------|---------|
| TWU2550, WT9, TWU09 (гладкая) | 500 × 249 | 7,0 |
| TWU2550, WT9, TWU09 (рельефная) | | 8,0 |
| TWU2449R, TWU09R (гладкая) | 494 × 243 | 7,0 |
| TWU2449R, TWU09R (рельефная) | | 8,0 |
| TWA11, TWA2060, WT11 | 600 × 200 | 7,0 |
| TWU11, TWA2060, WT11 рельеф «Dolce-2» | | 9,0 |
| TWU2574R, TWU12R, WT15R | 740 × 246 | 9,0 |
| TWU2574R, TWU12R, WT15R рельеф «Quarzite» | | 9,5 |
| TWU3090R, TWU93R | 900 × 300 | 8,5 |

1.2 В пункте 2.3.4 Таблицу 2 заменить и изложить в редакции:

Таблица 2 (в миллиметрах)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| TWU2550, WT9, TWU09 | KII 499,4 ± 0,3 × 248,6 ± 0,2 |
| | KI 500,0 ± 0, × 249,0 ± 0,2 |
| | KIII 500,6 ± 0,3 × 249,4 ± 0,2 |
| TWU2449R, TWU09R | 494 ± 0,2 × 243 ± 0,2 |
| TWA2060, TWU11, TWA11, WT11 | KII 599,0 ± 0,5 × 199,6 ± 0,2 |
| | KI 600,0 ± 0,5 × 200,0 ± 0,2 |
| | KIII 601,0 ± 0,5 × 200,4 ± 0,2 |
| TWU2574R, TWU12R, WT15R | 740 ± 0,2 × 246 ± 0,2 |
| TWU3090R, TWU93R | 900 ± 0,2 × 300 ± 0,2 |

1.3 В п.2.31.3 В пункте 2.3.8 Таблицу 3 заменить и изложить в редакции:

Таблица 3 (в миллиметрах)

| Наименование показателя | TWU2550, TWU09, WT9 / TWU2449R, TWU09R | TWA2060, TWU11, TWA11, WT11 | TWU2574R, TWU12R, WT15R | TWU3090R, TWU93R |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Кривизна лицевой поверхности выпуклая/вогнутая по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам, не более (рис. 1 Приложение А) | +1,0 -0,5 | +1,0 -0,5 | +1,0 -0,3 | +1,0 -0,3 |

| | |
|--------------|--|
| Подп. и дата | |
| Инв.№ дубл. | |
| В зам. Инв.№ | |
| Подп. и дата | |
| Инв.№ подл. | |

| | | | | | |
|--|------|--------------|------------------------------|------|--------|
| ТУ 23.31.10 – 035 – 00288030 – 2023 | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | Пятков П.М. | | | |
| Пров. | | Семанив Н.Д. | | | |
| Пров. | | Обухов П.Л. | | | |
| Н. Контр. | | Пятков П.М. | | | |
| Утв. | | | | | |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | | | Лит. | Лист | Листов |
| | | | | 2 | 3 |
| | | | АО «ЗКИ», г. Екатеринбург | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 Кривизна граней относительно соответствующего рабочего размера, вогнутость, не более (рис.4 Приложение А) | дл. -0,5 шир.-0,3 | дл. -0,5 шир.-0,3 | дл. -0,3 шир.-0,5 | дл. -0,3 шир.-0,5 |
| 3 Кривизна граней относительно соответствующего рабочего размера, выпуклость, не более (рис.4 Приложение А) | дл. +1,0 шир.+0,4 | дл. +1,0 шир.+0,4 | дл. +1,0 шир.+0,4 | дл. +1,0 шир.+0,4 |
| 4 Косоугольность относительно соответствующего рабочего размера, не более (рис.3 Приложение А) | 0,7/0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
| 5 Прямолинейность граней относительно соответствующего рабочего размера, не более (рис.2 Приложение А) | 0,4/0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 6 Коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам не более (рис.5 Приложение А) | +0,5 -1,0 | +0,5 -1,0 | +0,3 -1,0 | +0,3 -1,0 |
| 7 Непрерывное чтение для нерельефных плиток, не более | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |

2 Основание внесения изменений – служебная записка главного технолога от 05.04.2024 г.

3 Внести изменения в п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.8 – «введением новых данных».

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Исв.№ подл. | Подп. и дата | В зам. Исв.№ | Исв.№ дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

ТУ 23.31.10-035-00288030-2023

Лист

3